

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

Valori dalla norma EN 10270/2001

| <b>DIAMETRO MM.</b> | <b>SM</b> | (Static medium) |
|---------------------|-----------|-----------------|
| 1,00                | 1980      | 2220            |
| 1,50                | 1850      | 2080            |
| 1,80                | 1790      | 2010            |
| 2,00                | 1760      | 1970            |
| 3,00                | 1630      | 1830            |
| 4,00                | 1530      | 1730            |
| 5,00                | 1460      | 1650            |
| 6,00                | 1400      | 1580            |
| 8,00                | 1310      | 1480            |